

DECOR PLUS

DECOCRYL

selon teinte

CLASSIFICATION SELON AFNOR NFT 36-005 FAMILLE 1 CLASSE 7b2

DEFINITION

Cette peinture a été particulièrement étudiée pour l'utilisation en extérieur sur tous fonds préparés.

AVANTAGES

Antipollution, ininflammable. La haute technologie du liant utilisé permet d'assurer une parfaite résistance aux salissures et aux alcalins, de plus, l'adhérence et la résistance aux cloquages sont maximums ainsi que la résistance aux détergents et agents nettoyants alcalins. Une haute résistance aux craquelures, est obtenue grâce à la bonne souplesse du film ce qui permet l'application sur des supports flexibles tels que des toiles. Pour des supports difficiles, tels que les plastiques nous conseillons une première couche de primaire. Pour les supports métalliques nous préconisons une première couche de primaire inhibiteur de rouille en phase aqueuse. Peut également être utilisé pour la mise en peinture des toitures en fibrociment ou en tôles.

APPLICATION

A la brosse, au rouleau, au trempé, au pistolet pneumatique conventionnel ou Airless®.
A des températures $>15^{\circ}\text{C}$ et $<30^{\circ}\text{C}$ et par hygrométrie $< 70\%$ H.R.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds suivant DTU 59/1. Elimination des parties friables et non adhérentes. Application si nécessaire des primaires ou antirouilles adéquats.

Veillez à la température de stockage, produit craignant le gel.

RENDEMENT

6 à 8 m² / kg suivant teinte et support.

EXTRAIT SEC

65 % \pm 1

DENSITE (en poids)

1.2 kg/dm³ \pm 0.1

VISCOSITE à 20 °C Brookfield


LVT3-V=1.5 = 4800 mPa S⁻¹ \pm 400

DILUTION

Employé tel que pour brosse et rouleau, 30 % pour pistolet.

DILUANT

Eau.



DECOR PLUS

COMPOSITION

Liant : Acrylique
Charges : carbonate de calcium

Pigment : minéraux
Solvant : Eau

ASPECT

Satiné. Teintes standards sur carte.

SECHAGE à 20 °C Hygrométrie < à 70 % H.R.

Hors poussière : 30 minutes
Sec manipulable : 1 heure
Sec dur : 4 heures

CONDITIONNEMENT

5 et 25 kg.

NETTOYAGE MATERIEL

Nettoyage à l'eau immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

A l'abri de la lumière et de la chaleur.
Conservation 1 an en emballage d'origine non ouvert.

INFORMATIONS



Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.
Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.