

# DECOCRYL



## Peinture acrylique de haute qualité

Peinture 100% acrylique, particulièrement étudiée pour l'utilisation en décoration extérieure, sur tous fonds préparés, plus spécialement sur les murs peints.

► **Excellent accrochage sur tous supports (bois, ciment, brique, surfaces peintes)**

► **Grande résistance aux UV**

► **Grande souplesse permet une application sur supports flexibles (ex : toiles, tapis de danse, bâches)**

► **Excellente résistance aux détergents et aux agents nettoyants alcalins**

### CARACTERISTIQUES

Classifications

AFNOR NF T 36-005 :

Famille I Classe 7b<sub>2</sub>

Emission dans l'air intérieur\* :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

<b>Aspect</b>	Mat velours ou Satin	
<b>Teintes</b>	Noir, Blanc, teintes du nuancier (36 teintes toutes miscibles entre elles), ou teinte spécifique à la demande	
<b>Densité</b>	1.35 +/- 0.10 pour les Blanc et Bleus Mats 1.20 +/- 0.10 pour les autres teintes et finitions	
<b>Extrait sec</b>	55% +/- 5% en poids pour les Blanc et Bleus Mats 45% +/- 5% en poids pour les autres teintes et finitions	
<b>Séchage</b> (à 20°C et <70% HR)	<b>Hors poussières :</b>	30 minutes
	<b>Recouvrable :</b>	1 heure
	<b>Sec dur :</b>	4 heures
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/d) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 40 g/L COV.	
<b>Rendement</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> /kg selon support, teinte et dilution.	
<b>Conditionnement</b>	Couleurs : 1kg – 5kg Noir et blanc : 1kg – 5kg – 20kg	



# DECOCRYL

## Peinture acrylique de haute qualité

### MISE EN ŒUVRE

<b>Important</b>	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
<b>Préparation des fonds</b>	Selon DTU en vigueur Préparation des surfaces : nettoyage et dégraissage. Elimination des parties friables et non adhérentes.
<b>Application</b>	Appliquer en 1 ou 2 couches.
<b>Supports</b>	Tous supports sains, propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques) – métaux protégés - verre – anciennes peintures adhérentes En association avec ELASTILUX : sur polystyrène expansé ou PVC
<b>Matériel</b>	Rouleau, brosse, pistolet en 1 ou 2 couches.
<b>Dilution</b>	5 à 10% d'eau selon usage et support.
<b>Conditions d'utilisation</b>	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

### STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).  
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

### HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

