

DECOGRAFF MONOCOMPOSANT



Vernis anti-graffiti monocomposant

Vernis anti-graffiti et anti-affiche prêt à l'emploi, conférant une protection permanente et durable, de nombreux supports, contre les tags, graffitis, affiches

- ▶ **Prêt à l'emploi**
- ▶ **Séchage rapide**
- ▶ **Hydrophobe**

- ▶ **Durable en extérieur**
- ▶ **Excellente adhérence**
- ▶ **Très bonne résistance aux UV et à la chaleur**
- ▶ **Respirant**

▶ **Excellente protection des façades et autres supports**
(Bâtiments, tunnels, ponts, stations de métro/bus, aire de loisirs, parkings...)

▶ **Nettoyage facile**
Sans produits d'entretien
A l'eau froide UNIQUEMENT

▶ **Retrait aisé des affiches**

CARACTERISTIQUES

Classifications	AFNOR NF T 36-005 :	Famille I Classe 10c
Aspect	Mat, Satin, Brillant	
Teintes	Incolore	
Densité	0.9 +/- 0.1	
Extrait sec	Mat : 43% +/- 1% en poids Satin : 53% +/- 1% en poids Brillant : 61% +/- 1% en poids	
Temps de séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussière :	1 Heure.
	Sec maniable :	3 Heures.
	Sec dur / actif :	6 Heures
NB : la finition Brillante peut présenter un tack persistant plusieurs jours selon le support		
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/i PS) : 500 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 500 g/L COV.	
Rendement	3 à 6 m ² / L Brillant : 3.6 à 6 m ² /L Mat et Satin : 3.5 à 5.8 m ² /L	
Conditionnement	1L – 5L	



DECOGRAFF MONOCOMPOSANT

Vernis anti-graffiti monocomposant

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur. Si le support présente des fissures ou des dégâts importants, il est indispensable de procéder à une réparation du support avant tout traitement.
Application	IMPORTANT : NB 1 : pour les supports minéraux irréguliers présentant quelques petites cavités, il est conseillé de réaliser une première couche avec du DECOGRAFF BRILLANT dilué jusqu'à 20% de White Spirit, afin de faciliter la pénétration du produit dans les trous, à 150g/m ² , avant l'application de la finition souhaitée. NB 2 : le DECOGRAFF, en particulier la finition brillante, peut réhausser la couleur naturelle du support. L'impact est plus léger avec la version mate. Il est préférable de procéder à un essai préalable sur une petite zone.
Supports	Supports minéraux absorbants sauf l'ardoise (Béton, mortier, plâtre, panneau de fibre, ciment, calcaire, brique, granit poli, marbre, terre cuite, toute pierre)
Matériel	Rouleau, brosse, Airless, à 200g +/-50g/m ² .
Dilution	Prêt à l'emploi, mais dilution possible avec du White spirit Jusqu'à 10% pour le Satin Jusqu'à 20% pour le Brillant
Nettoyage des supports à traiter	A l'eau froide, à l'aide d'une éponge ou d'un tissu humide, ou bien par pulvérisation sous haute pression jusqu'à 100 bars (résiste à minimum 20 cycles de nettoyage haute pression)
Conditions d'utilisation	A des températures >5°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	White spirit

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

IMPORTANT : CONSERVER A L'ABRI DE L'HUMIDITE

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

