

DECOPLAST



Peinture polyuréthane acrylique pour plastiques

Peinture polyuréthane acrylique, en phase aqueuse, conçue pour un usage industriel de haute performance sur bois, métal, et certaines matières plastiques pour intérieur et extérieur.

► Haute technologie des copolymères

polyuréthane-acrylique :

► Application facile

Hautes résistances chimiques et physiques des polyuréthanes

► Multiples supports

Excellentes propriétés de tenue extérieure des acryliques

► Très résistant pour tapis de danse, résine, meuble bois

CARACTERISTIQUES

Classifications

AFNOR NF T 36-005 :

Famille I Classe 7b₂

Emission dans l'air intérieur* :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Brillant, et mat	
Teintes	Incolore, Noir, Blanc, teintes du nuancier ou teinte spécifique à la demande	
Densité	1.20 +/- 0.10	
Extrait sec	40%+/- 5% en poids Sauf incolore : 34% +/- 2%	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussières :	20 minutes
	Recouvrable :	2 heures
	Sec dur :	12 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/d) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 40 g/L COV.	
Rendement	6 à 8 m ² /kg selon support, teinte et dilution.	
Conditionnement	Couleurs : 1kg – 5kg	
	Noir et blanc : 1kg – 5kg – 20kg	



DECOPLAST

Peinture polyuréthane acrylique pour plastiques

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur Préparation des surfaces : nettoyage et dégraissage. Elimination des parties friables et non adhérentes.
Application	Appliquer en 1 ou 2 couches. Pour les fonds métalliques ou pour le bois, il est recommandé de préparer les fonds avec des primaires adéquats ou apprêts pour bois.
Supports	Tous supports sains, propres et secs. Certaines matières plastiques – tapis de danse – résine – meuble bois - bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques) – métaux protégés
Matériel	Rouleau, brosse, pistolet.
Dilution	10 à 20% d'eau pour le pistolet.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.
L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

