

ELASTILUX



Résine acrylique souple pour matiérage

Résine acrylique souple à usages décoratifs multiples.
Effets de matière en grosse épaisseur - Protection du polystyrène.
Résine de fixation (diluée à 100%) - Encollage de toiles décors.

► Résine POLYVALENTE :

MATIERAGE GROSSE EPAISSEUR
PROTECTION PS
FIXATION
ENCOLLAGE TOILE

► POLYSTYRENE - BOIS - TOILE

► Insensible à l'eau après séchage complet

CARACTERISTIQUES

Classifications	AFNOR NF T 36-005 : AFNOR NF P.92.507:	Famille 1 Classe 7a ₂ Classements au feu : PV CSTB N° RA19-0219 Classement M1 - sur tout support M0 non isolant Classement M2 - sur panneau de particule de bois M1 Classement M3 - sur panneau de particule de bois M3 ≥18 mm
-----------------	---	---

Emission dans l'air intérieur*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Satiné
Teintes	Incolore
Densité	1.05 +/- 0.02
Extrait sec	74% +/- 1% en poids
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Recouvrable : Variable selon épaisseur déposée. Sec dur : 4 à 72 Heures selon épaisseur.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (CatA/I) : 200 g/L (2010° Ce produit contient au maximum 30 g/L COV.
Rendement	De 0.5 à 10 m²/kg selon dilution et usage.
Conditionnement	5kg – 20kg



ELASTILUX

Résine acrylique souple pour mâtérage

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur
Application	Pur ou dilué à raison de 0.1 à 1.3 kg/m ² selon épaisseur déposée et effet souhaité.
Supports	Tous supports sains, propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques) – métaux protégés. Verre – anciennes peintures adhérentes – polystyrène expansé – certains plastiques (test d'adhérence préalable).
Matériel	Brosse, rouleau, pistolet Airless®
Dilution	Jusqu'à 100% d'eau selon usage.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

