

**Impression finition sans tension à fonction bloquante et isolante à base d'huile végétale polymérisée traitée à la chaux en phase solvant.**



### CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 2b

### DESTINATION

En intérieur, en neuf ou rénovation, pour la décoration des plafonds et surfaces murales des pièces sèches et pièces humides.

### PROPRIETES

- + Excellent pouvoir bloquant et isolant (tâches de fumée, bistre, nicotine et tâches dues aux dégâts des eaux)
- + Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- + Sans tension : ne tire pas sur les anciens fonds
- + Offre une finition sans reprise
- + Grande blancheur stable dans le temps

### PARTICULARITE

- + Idéal en rénovation, masque les imperfections en 1 couche
- + Applicable frais dans frais même en fonction isolante (dès matage de la première couche)
- + Résistant à la condensation en pièces humides

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liants</b>	Huile végétale traitée à la chaux	
<b>Aspect du film</b>	Très mat, poché fin	
<b>Brillants spéculaires</b> <sup>(1)</sup>	2 à 2,2% sous l'angle de 60°, 1 à 1,4% sous l'angle de 85°	
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes pastels soit plus de 45 000 teintes (Série A)	
<b>Résistance aux frottements humides</b> (NF EN ISO 11998)	Classe 2, Classe 2 (teintes)	
<b>Extrait sec</b> (± 2%) <sup>(2)</sup>	72% pondéral, 46% volumique	
<b>Densité</b> (± 0,03) <sup>(2)</sup>	1,51	
<b>Rendement</b> <sup>(3)</sup>	8 à 10m <sup>2</sup> /L/couche	
<b>Séchage</b> <sup>(4)</sup>	Hors Poussière : 2h Redoublable (frais dans frais) : 1h	Sec : 4h Redoublable : 24h

### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

<b>Conditions d'application</b> (conformes au NF DTU 59.1)	Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur supports condensants. Taux d'humidité des maçonneries < 5%.	
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : soie naturelle Manchon : polyamide méché fil continu 12mm Airless, dilution jusqu'à 5% de white spirit désaromatisé	
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% de white spirit désaromatisé	
<b>Nettoyage du matériel</b>	Au white spirit immédiatement après usage	

## MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **NF DTU 59.1**.

Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée à leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rinçage, ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetage...).

De façon générale, après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, sur enduits de plâtre et dérivés, sur ciment et enduits hydrauliques de pH<9, : après préparation du support, application de deux couches de **NEVADA**.

Pour un résultat optimal, préférer l'application des deux couches "frais dans frais" (application de la deuxième couche dès le matage de la première).

- Sur fonds d'anciennes peintures adhérentes lessivées et matées : après préparation, application d'une à deux couches de **NEVADA**.

Pour tout autre support, consulter les fiches techniques des primaires à fonctions spécifiques type **AQUAPRIM MICRO**, **AQUAPRIM ISOLANT**, **ADERPRIM MICRO** ou contacter nos services techniques.

**Recommandation spécifique**

**LE NEVADA** est une peinture thixotrope et garnissante : nous vous conseillons de bien mélanger le produit afin de casser le gel avant application. En cas de dilution, notamment pour une application mécanisée, ne pas dépasser 5% de White Spirit et mélanger par mécanisation. Un mauvais malaxage peut nuire aux qualités de reprise.

**LE NEVADA** est tapissable par des revêtements légers au niveau des cueillis de plafond après 48h de séchage. Poncer avant la mise en oeuvre de papiers ou de revêtements muraux lourds.

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Classe de transport**

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)

**Conditionnement**

3L - 3L rectangulaire - 16L - 20Kg

**Stockage**

Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

**Mesure de prévention**

Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

**Classement Européen**

Catégorie A / Sous-catégorie g (selon directive 2004/42/CE)

**Valeur limite de C.O.V.**

Pour sous-catégorie g : 350g/L (2010)

**C.O.V. max de ce produit**

350g/L

## GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FT456

Modifiée le :  
12/01/2023

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST - 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 - e-mail : [info@unikalo.com](mailto:info@unikalo.com) - [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**unikalo**  
PEINTURES BATIMENT