

MONTYL

Peinture dispersion de finition à base de styrène-acrylique d'aspect mat velouté poché serré

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures et extérieures en travaux neufs ou d'entretien
- Etat de finition A ou B en intérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Grand pouvoir couvrant et opacifiant
- Très facile d'emploi et sèche rapidement
- Stabilité à la lumière et aux intempéries
- Sans odeur
- Additif antirouille
- Marque NF Environnement

TEINTES

Blanc, noir et toutes teintes du nuancier Chromatic® et de la Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat : < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché

RENDEMENT

8 à 11 m²/l

CONDITIONNEMENT

Blanc : 1 litre, 3 litres et 15 litres
Noir : 1 litre, 3 litres et 15 litres
Autres teintes : 1 litre, 3 litres, 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,50 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

41% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

59% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 10 mn
 - Sec : 30 mn
 - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester poils moyens et pistolet, dilution 10% d'eau pour la première couche et sans dilution pour les couches de finition

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure	Finition extérieure
Bétons et dérivés neufs et anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL non dilué 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFIX ou 1 couche de GUIOFIX 1 ou 2 couches de MONTYL non dilué
Plâtres et dérivés neufs plaques de plâtres à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Grattage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL non dilué 	<ul style="list-style-type: none"> Non conseillé
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPRIMER+ ou SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% 2 couches de MONTYL 	<ul style="list-style-type: none"> Non conseillé
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de MONTYL 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche GUIFIX à 5% de White-spirit ou Montyl dilué à 10% d'eau ou 1 couche de GUIOFIX 1 ou 2 couches de Montyl
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou MONTYL dilué à 10% d'eau 1 ou 2 couches de MONTYL
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de CHROMAGUI 2 couches de MONTYL 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de CHROMAGUI 2 couches de MONTYL
Métaux non ferreux et P.V.C. (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage 		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC 2 couches de MONTYL

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5 °C et par forte chaleur et une hygrométrie supérieure à 80%.

Observations

NOTA	Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du support entraînant un vieillissement plus rapide du film de peinture.
CLASSIFICATION NF T 36-005	Famille I, Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+.
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com