

QUELYD

QUELYD EXPRESS

COLLE PAPIERS PEINTS. HAUT RENDEMENT

AVANTAGES

- Prête en 2 minutes
- Rendement élevé : 6 à 9 rouleaux
- Application facile à la brosse (structure longue)
- Excellente glisse : permet d'ajuster facilement et rapidement les lés de papiers peints
- Haut extrait sec : sécurité de collage
- Transparente après séchage
- Préconisée par de grandes marques de papiers peints



MISE EN OEUVRE

Colle amylacée multi-dilution haut rendement, spécialement adaptée pour la pose des papiers peints tels que :

- Papiers peints légers, courants, épais, lourds.
- Papiers peints lavables et lessivables.
- Papiers peints gaufrés simples ou duplex.
- Papiers peints ingrains, à peindre.

PREPARATION DES FONDS

Le DTU 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Le DTU 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis :

- Support base plâtre : 5 %
- Bois et dérivés : 12 % $\pm$ 2 %

Le fond doit être plan, lisse, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.

EN RÉNOVATION :

En fonction des revêtements, procéder à la remise à nue des fonds en utilisant DISSOUCOL ou DECOLL'TDV.

Éliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes. Poncer les anciennes peintures.

Réaliser un nettoyage avec une lessive sodée, bien rincer à l'eau claire additionnée d'eau de javel et laisser sécher.

Les trous et fissures seront traités avec l'un des enduits BOSTIK.

Les fonds seront à nouveau imprimé ou bien préparés avec QUELYD MUR ou QUELYD FIXATEUR.

A l'issue, la porosité des fonds devra être normalement absorbante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	colle en paillettes, à base d'amidon
Aspect en solution	colle translucide, onctueuse
Densité-Poudre	0,3 environ
PH en solution	11,0 environ
Temps de préparation de la colle	2 minutes environ
Résistance finale du collage*	24 à 48 heures
Rendement par paquet	environ 6 à 9 rouleaux

* Les critères de séchage ou résistance finale du collage, sont fonction de la température, de l'humidité ambiante, de l'hygrométrie et de la porosité des supports.

MISE EN OEUVRE (suite)

PREPARATION DE LA COLLE

Selon le type de papier, diluer 1 paquet dans un seau propre avec les quantités d'eau suivantes :

Type de papiers peints	Eau	Rouleaux	M²
Légers	8l	8/9	40-45
Couvrant lavables	7l	7/8	35-40
Lavables, lessivables, épais, gaufrés, ingrains, à peindre	6l	6/7	30-35

Créer un tourbillon avec un mélangeur à peinture manuel, verser le contenu du paquet sur les bords du seau. Bien homogénéiser pendant 30 secondes. Laisser reposer 1 à 2min. Mélanger à nouveau pour homogénéiser la solution.

ENCOLLAGE ET POSE

A l'aide d'une brosse déposer la colle au dos du papier de façon régulière. Plier les lés en portefeuille en veillant à bien superposer les lisières, afin d'éviter le séchage prématuré de la colle sur les bords.

Les papiers nerveux seront au préalable déroulés et enroulés face imprimée de façon à casser l'effet ressort et faciliter l'encollage.

Respecter le temps de détrempe indiqué par le fabricant du papier, il est généralement compris entre 5 et 10min. Ce temps de détrempe devra être scrupuleusement respecté pour chacun des lés.

Après avoir réalisé l'aplomb, afficher le premier lés et maroufler soigneusement à l'aide d'un balai de colleur ou d'une spatule plastique, de haut en bas et du centre vers les bords.

Les lés suivants seront mis en œuvre en bord à bord et bien marouflés.

Éliminer les traces de colle fraîche immédiatement avec une éponge humide, propre et régulièrement rincée.

NETTOYAGE

Nettoyage des taches fraîches à l'eau.

Nettoyer les outils à l'eau claire additionnés d'eau de javel.

CONSOMMATION

1 paquet pour environ 6 à 9 rouleaux.

Se reporter au tableau préparation de la colle.

CONSERVATION

2 ans en emballage d'origine non ouvert, stockage à sec + 10°C et + 20°C.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	Palette
30602587	3549212466404	Etui 250 g	30

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostiksdsthevercs.com/>

ou nous faire la demande par email TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0) 1 64 42 13 36

