

VERNIS ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

Série Vernicryl N° 9619 - N° 9620 - N° 9661

CLASSIFICATION SELON AFNOR NFT 36-005 FAMILLE 1 CLASSE 7b2

<u>DEFINITION</u>	Vernissage de finition pour les industries du meuble de l'agencement et la décoration.			
<u>AVANTAGES</u>	Produit mono-composant en phase aqueuse, donc ininflammable et non toxique, de haute qualité donnant d'excellente adhérence sur bois, papier, plastique, métaux pour des applications intérieures et extérieures, haute résistance aux intempéries et à l'humidité. Ce vernis permet de protéger des peintures glycérophtaliques anciennes. Très bonne rétention du brillant, ce vernis a une grande dureté de surface. Il a un très bon garnissant grâce à son extrait sec de 55 %. Pour le bois, nous conseillons, préalablement l'application de 1 ou 2 couches de Vernis acrylique fond dur 502.			
<u>APPLICATION</u>	A la brosse, rouleau, au pistolet A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.			
<u>MISE EN OEUVRE</u>	Préparation des fonds suivant DTU en vigueur. Elimination des parties friables et non adhérentes. Application si nécessaire des primaires ou antirouilles adéquats.			
<u>RENDEMENT</u>	10 à 12 m ² au litre suivant le fond			
<u>EXTRAIT SEC</u>	55 % ± 1			
<u>DENSITE</u> (en poids)	1 kg/dm ³ ± 0,1			
<u>VISCOSITE à 20 °C</u> <u>C.A. n° 4</u>	120"			
<u>DILUTION</u>	10 à 20 % pour le pistolet			
<u>DILUANT</u>	Eau			
<u>COMPOSITION</u>	Liant :	Acrylique	Pigment :	Sans
	Charges :	Sans	Solvant :	Eau
<u>TEINTE</u>	Incolore			

DECOR PLUS

ASPECT

Brillant, mat satiné

SECHAGE à 20 °C

Hygrométrie < à 70 % H.R.

Hors poussière : 30 minutes
Sec maniable : 1 heure
Sec dur : 4 heures

CONDITIONNEMENT

1, 5 et 20 Litres

NETTOYAGE MATERIEL

Nettoyage au diluant eau immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

Bien agiter avant et pendant l'emploi. Craint le gel
A l'abri de la lumière et de la chaleur.
Conservation 1 an en emballage d'origine non ouvert.

INFORMATIONS



Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.
Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

1, place des Fêtes - 75019 PARIS

Tél. : 01 42 49 22 26 - Fax : 01 42 45 77 13

Internet : www.decorplus.fr - E-mail : decor@decorplus.fr