



DECOR PLUS

VERNIS CRISTAL INCOLORE

CLASSIFICATION SELON AFNOR NFT36-005 FAMILLE 1 CLASSE 2C

REFERENCES : BRILLANT : 10584 SATIN : 10585 MAT : 10583

AVANTAGES :

Vernis particulièrement incolore (ne modifie pas les couleurs de fond).
Résistant à l'alcool éthylique et au white spirit. Produit désaromatisé.

APPLICATION :

A la brosse, au rouleau, au pistolet Airless. A des températures $>5^{\circ}\text{C}$ et $<30^{\circ}\text{C}$ et par hygrométrie $<$ à 70% H.R.

MISE EN ŒUVRE :

Vernis intermédiaire ou en couche de finition sur tous types de fond.
Permet de recevoir les patines grasses et à l'alcool.

DANS TOUS LES CAS, UN ESSAI PREALABLE DE COMPATIBILITE
ENTRE LES VERNIS, LES FONDS ET/OU LES FINITIONS, DOIT ETRE FAIT.

RENDEMENT : 10 à 12m² au litre suivant support

EXTRAIT SEC : 45%+/-2.

DENSITE : 0.950 kg/dm³ +/-0.02.
(en poids)

VISCOSITE à 20°C : 80"

CA 4

DILUTION : Avec le diluant N°12388 de 10 à 20 % pour le pistolet.

ASPECT : Brillant : B=100 Gloss Satin : B=36 Gloss Mat : B=8Gloss

<u>SECHAGE</u> à 20°C :	HORS POUSSIERE :	2 HEURES
Hygrométrie $<$ à 70% H.R.	SEC MANIPULABLE :	6 HEURES
	DUR :	24 HEURES

CONDITIONNEMENT : 1 litre, 5 litres et 25 litres

NETTOYAGE MATERIEL : Aussitôt après utilisation avec le diluant N°12388

STOCKAGE :

A l'abri de la lumière et de la chaleur.
Conservation 1 an en emballage d'origine non ouvert.



DECOR PLUS

NOTICE COMMERCIALE

Produit : VERNIS SYNTHETIQUE INCOLORE CRISTAL

Référence : MAT 10583 – BRILLANT 10584 – SATIN 10585

Utilisation : Vernis de protection sur tous types de décors particulièrement sur les fresques à l'huile ou les patines à l'huile. Le vernis mat est un mat optique profond et sans blanchissement des couleurs.

Conditionnement : 1 litre, 5 litres et 25 litres.

NOTICE TECHNIQUE

Application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet.

Dilution : 20 à 30 % pour le pistolet.

Diluant : Diluant pour vernis cristal n° 12236

Aspect : Brillant, satiné ou mat.

Pouvoir couvrant : 10 à 12 m²/Litre suivant support et finition souhaitée.

Teinte : Incolore cristal.

Séchage Air :

Hors poussière :	1 Heure
Sec maniable :	4 Heures
Sec dur :	18 Heures

Observations : Ce vernis est complètement incolore et transparent, il ne jaunit pas dans le temps lorsqu'il est exposé aux rayons U.V il a une très bonne résistance en extérieur. Il adhère sur de nombreux supports. Sa viscosité légèrement thixotropée rend son application aisée et un excellent rendu de surface. La résistance chimique du vernis est bonne, en particulier à l'alcool et au White Spirit. En cas de nécessité des essais préalables sont recommandés.