FICHE TECHNIQUE / Septembre 2020 (Annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit)

VERNIS HYDROSOLUBLE n°506

Vernis polyuréthane vitrificateur pour sol

Vernis spécialement conçu pour meubles en toutes essences de bois ou le métal tel que l'aluminium.
Vernis de finition et de protection des peintures acryliques série 500.
Usage possible en primaire pour isoler un fond ou une ancienne peinture avant l'application d'un vernis anti graffiti.

►Très résistant
►Très souple
► Anti-pollution - Ininflammable - Non toxique – suppression des odeurs
►Non jaunissant
►Propriétés renforcées *sans durcisseur ni accélérateur*
►Intérieur/extérieur

CARACTERISTIQUES

Classifications	AFNOR NF T 36-005 :	**Famille I Classe 6a**
	Emission dans l'air intérieur* :	*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Aspect	Incolore. Mat, satin et brillant, ultra mat sur demande.	
Teintes	Le vernis peut être teinté avec les colorants concentrés pour hydrosolubles "*HYDROCOLOR 1000*"	
Densité	1.02 +/- 0.10	
Extrait sec	45% +/- 1% en poids	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	**Hors poussière :** **Recouvrable :** **Sec dur :**	45 min. 3 à 4 Heures. 24 Heures.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/e) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 70 g/L COV.	
Rendement	10 à 12 m² au Litre selon support et mode d'application.	
Conditionnement	1L – 5L-20L et 120L sur demande	

VERNIS HYDROSOLUBLE n°506

Vernis polyuréthane vitrificateur pour sol

MISE EN ŒUVRE	
Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur. Elimination des parties friables et non adhérentes. Application si nécessaire des primaires adéquats. Pour les bois exotiques, gras ou fortement chargés en tanin, il est impératif de dégraisser avant application du vernis. Effectuer un essai préalable.
Application	Bien agiter avant et pendant l'emploi. Appliquer en une couche selon l'état et l'essence du bois dans le sens du fil du bois.
Supports	Spécialement pour meubles en toutes essences de bois ou le métal tel que l'aluminium. Faire essais sur essences exotiques. Sur bois brut, teinte hydrosoluble, vernis hydrosoluble fond dur 502.
Matériel	Brosse, spalter, rouleau laqueur, au pistolet basse pression en couches fines avec un intervalle entre les couches de 3 à 4 heures.
Dilution	Prêt à l'emploi
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après utilisation

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<25°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.
L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.